Método: Fe-30-F 14/09/2021 11:29:52
Comentário: Aço Inox 126967/09
Média (n=1) Elementos: Concentrações

Amostra No: sucata 01 Liga: CF8
Corrida: Obs:

	C+	Si	Mn+	P+	S	Cr-	Ni-	Mo
	%	%	%	%	%	%	%	%
⇊	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.00	8.00	0.0000
x	0.103	0.464	8.09	0.040	0.0028	15.17	1.24	0.058
⇈	0.080	2.00	1.50	0.040	0.040	21.00	11.00	0.50

	Al	Cu	Co	Ti	Nb	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
⇊	0.0000							
x	0.0021	0.75	0.087	<0.0010	0.0085	0.117	<0.010	0.028
⇈	0.010							

	B	Sn	As	Bi	Ca	Fe	Cr/C
	%	%	%	%	%	%	%
⇊							
x	0.0026	0.0055	0.015	<0.0015	0.0007	73.8	147.8
⇈							