Método: Fe-30-F 14/09/2021 11:35:55
Comentário: Aço Inox 126967/09
Média (n=1) Elementos: Concentrações

Amostra No: sucata 04 Liga: CF8
Corrida: Obs:

	C+	Si	Mn+	P+	S	Cr-	Ni-	Mo
	%	%	%	%	%	%	%	%
⤓	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.00	8.00	0.0000
x	0.101	0.444	8.14	0.040	0.0032	15.22	1.22	0.051
⤒	0.080	2.00	1.50	0.040	0.040	21.00	11.00	0.50

	Al	Cu	Co	Ti	Nb	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
⤓	0.0000							
x	0.0018	0.75	0.085	<0.0010	0.0086	0.117	<0.010	0.024
⤒	0.010							

	B	Sn	As	Bi	Ca	Fe	Cr/C
	%	%	%	%	%	%	%
⤓							
x	0.0026	0.0040	0.014	<0.0015	0.0009	73.8	151.3
⤒							